



FABRICA DE BROCHAS, BARNICES, VINILICAS,
ESMALTES E IMPERMEABILIZANTES

RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES

PRIMARIO ESTRUCTURAL CROMATO RIBO-6050

Descripción del Producto

Se refiere a un recubrimiento con pigmentos inhibidores de corrosión, a base de resinas alcídicas de un componente, lo que le confiere una alta resistencia a la corrosión. Recubierto con su acabado, es excelente para resistir en exteriores.

Usos

Se recomienda para aplicaciones en estructuras, canceles superficies de fierro, tubos, maquinaria, tanques carrocería, etc.. .

Información del Producto

Color	Rojo Oxido, Gris y Cromato
Apariencia	Semibrillante
Sólidos en peso	57 +/- 2 %
Sólidos en volumen	42 +/- 2 %
Espesor recomendado	38.0 Micras
Rendimiento Teórico	10 mts ² /lt. (38.0 Micras con los sólidos en volumen y espesores recomendados)
Rendimiento Practico	8 mts ² /lt dependiendo la rugosidad del sustrato
Método de Aplicación	Pistola (airless, pistola de aire, brocha y rodillo)
Tiempo de Secado	
Al tacto	15 minutos
Duro	1 hora



FABRICA DE BROCHAS, BARNICES, VINILICAS,
ESMALTES E IMPERMEABILIZANTES

RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES

PRIMARIO ESTRUCTURAL CROMATO RIBO-6050

Aplicación

La superficie que se va a pintar deberá estar limpia y seca, totalmente libre de polvo, grasa y materias extrañas. Cuando se trate de superficies que ya hallan sido pintadas con anterioridad, desprenda la pintura suelta. Aplique una vez seca la superficie.

Mezcle la pintura con una pala o espátula hasta que este homogénea si es necesario diluya con xileno. Filtre con malla cerrada o manta de cielo.

Brocha

Brocha de pelo

Rodillo

Felpa Gruesa (pachón)

Pistola sin aire

Recomendado * Rango de Boquilla de 0.33 – 0.48mm
* Presión total del liquido de salida en la boquilla, no inferior a
141
Kg/cm²

Pistola convencional

Recomendado * Pistola DeVilbiss MBC o JGA
* Capuchón de aire 62
* Boquilla de Liquido E

Adelgazador recomendado

Hasta un 10% con xileno.

Recomendaciones

No mezclar con otras pinturas, no agregar cargas de materiales extraños que adulteren su formulación, no pinte en días lluviosos o cuando la temperatura sea inferior a 5°C, Lavar las brochas y demás equipos thinner estandar al término de la aplicación y no se deje al alcance de los niños.

Presentación

Tambor de 200 lts
Cubeta de 19 lts.
Galon de 4 lts.
Bote de 1 lt.