



FABRICA DE BROCHAS, BARNICES, VINILICAS,
ESMALTES E IMPERMEABILIZANTES

LINEA MADERA

FONDO DE POLIURETANO RIFPU-3000

Descripción del Producto Fondo de Poliuretano de dos componentes incoloro de fácil aplicación. Es un producto de altos sólidos que permite el total sellado de la madera

Usos Es el producto utilizado como fondo en el sistema de barnices para madera, por su gran contenido de sólidos proporciona un sellado total. Es diseñado para su aplicación con pistola convencional. Al ser diluido con disolventes puede ser empleado como un eficaz tapaporos.

Información del Producto

Color	Ambar
Aspecto	Líquido de mediana viscosidad
Rendimiento	5 – 7 m ² /l.
<i>NOTA: No están consideradas las pérdidas por métodos de aplicación porosidad en la superficie, mezcla, ambientales, etc.</i>	
Gramaje a poro cerrado	Una capa de 100-120 g/m ²
Gramaje a poro abierto	Una capa de 150 a 180 g/m ²
Viscosidad	46 – 80 seg.
Densidad de Picnómetro	0.960 – 0.990
Método de aplicación	Pistola de gravedad o convencional.

Tiempo de secado

Temperatura	S. al polvo	S. al tacto	S. duro
25° C	5 a 6 min.	8 a 15 min.	3 a 4 hrs.



FABRICA DE BROCHAS, BARNICES, VINILICAS,
ESMALTES E IMPERMEABILIZANTES

LINEA MADERA

FONDO DE POLIURETANO RIFPU-3000

Aplicación	En lugares bien ventilados. Con pistola de gravedad o convencional
Preparación de la Superficie.	La superficie sobre la cual se va a aplicar este fondo debe de estar lijada y libre de polvo, previamente para recibirlo.
Mezcla	El material se suministra en dos componentes.
Relacion de Mezcla	Un lt de RIFPU-3000 FONDO PTA Un lt de RIFPU-3000 CATALIZADOR PT B
Vida de la mezcla	Mayor de 4 horas
Adelgazador recomendado	RIDP-3100 DILUYENTE PU
% de adelgazamiento	20 %
Aplicación	Se recomienda por lo menos dos manos de fondo, asentando con lija entre mano y mano. El tiempo entre manos depende de las condiciones ambientales. Se recomienda esperar 45 minutos.
Presentación	Cubetas de 19 Lts, Galón de 4 Lts. y botes de 1 Litro