



FABRICA DE BROCHAS, BARNICES, VINILICAS,
ESMALTES E IMPERMEABILIZANTES

LINEA MADERA

BRILLO DE POLIURETANO RIBDPU-3010

Descripción del Producto Barniz brillante de excelente cubrimiento y retención de brillo, ideal para procesos continuos en donde se requiera de alto brillo y alta resistencia a la luz. Se obtienen acabados de gran belleza y protección.

Usos Por su excelente dureza y rápido secado se utiliza en aplicaciones en serie.

Información del Producto

Color	Ambar
Aspecto	Líquido fluido
Rendimiento	8 – 10 m ² /l.
<i>NOTA: No están consideradas las pérdidas por métodos de aplicación porosidad en la superficie, mezcla, ambientales, etc.</i>	
Viscosidad	14 – 18 seg.
Densidad de Picnómetro	0.970 – 1.000
Método de aplicación	Pistola de gravedad, convencional y brocha de Pelo de camello.

Tiempo de secado

Temperatura	S. al polvo	S. al tacto	S. duro
25° C	8 a 12 min.	45 a 60 min.	24 hrs.

Aplicación

En lugares bien ventilados. Con pistola de gravedad o convencional



FABRICA DE BROCHAS, BARNICES, VINILICAS,
ESMALTES E IMPERMEABILIZANTES

LINEA MADERA

BRILLO DE POLIURETANO RIBDPU-3010

Preparación de la Superficie.	La superficie sobre la cual se va a aplicar este fondo debe de estar lijada y libre de polvo, previamente para recibirlo.
Mezcla	El material se suministra en dos componentes.
Relacion de Mezcla	Un lt de RIBDPU-3010 BRILLO PTA Un lt de RIBDPU-3010 CATALIZADOR PT B
Vida de la mezcla	Mayor de 4 horas
Adelgazador recomendado	RIDP-3100 DILUYENTE PU
% de adelgazamiento	20 %
Aplicación	Se recomienda de 3 a 4 manos de brillo
Presentación	Cubetas de 19 Lts, Galón de 4 Lts. y botes de 1 Litro